

Sikafloor 264 Epoxidharz Versiegelung

Art-Nr.: SF264 / Marke: [Sika Chemie](#)



240,68EUR / Eimer

Grundpreis: 24,07EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 16,66EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Lieferzeit über eine Woche



Produktinfo Sikafloor 264 Epoxidharz Beschichtung:

Produktinformation

Sikafloor 264 Bodenbeschichtung ist eine Epoxidharz Bodenbeschichtung zur verlaufsbeschichtung und Versiegelung, Egalisierung. Sikafloor 264 Bodenbeschichtung bietet eine gute chemische und Mechanische Beständigkeit. Sikafloor 264 Epoxidharzbeschichtung ist die ideale Bodenbeschichtung für Produktionsräumen, Lagerhallen, Werkstätten, Garagen und auf Verladerampen.

- Gute chemische und mechanische Beständigkeit
- Leicht zu reinigen
- Glänzende Oberfläche
- Wirtschaftlich, da universell einsetzbar
- Flüssigkeitsdicht
- Rutschhemmende Ausführung möglich
- enorme Farbtonvielfalt

Anwendungsgebiete Sikafloor 264 Epoxidharz Versiegelung:

Geeignet für Beschichtungen und Beläge auf Beton- und Zementestrichen, wie z. B. in Produktionsräumen, Lagerhallen, Werkstätten, Parkhäusern, Garagen und auf Verladerampen. Anwendung auch als robuster Einstreubelag für Nassbetriebe, wie z. B. in der Getränkeindustrie, nahrungsmittelverarbeitenden Betrieben, Wasch- und Wartungshallen. Mit Farbchips und Colorquarzsanden können individuelle, optisch anspruchsvolle Oberflächen hergestellt werden.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein (Druckfestigkeit mind. 25 N/mm²). Die Oberfläche muss eben, feingriffig, fest, trocken, fett- und ölfrei und frei von losen und absandenden Teilen sein. Die Abreißfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten. Die Verträglichkeit mit Altbeschichtungen ist zu prüfen. Dichte Oberflächen aus Hartstoffen sowie mit Nachbehandlungsmitteln, Verflüssigern oder anderen chemischen Zusätzen hergestellte Oberflächen können bei unzureichender Untergrundvorbereitung die Haftung von Beschichtungsstoffen stören. Hier sind Probeflächen anzulegen. Das Systemdatenblatt "Sikafloor Fußböden, Oberflächen beurteilen, vorbereiten, grundieren" ist zu beachten. Nicht ausreichend tragfähige Schichten und Verschmutzungen müssen mechanisch, z.B. durch Strahlen oder Fräsen, entfernt werden. Fehlstellen, Löcher oder Ausbrüche sind mit Sika Produkten zu egalisieren. Grundierte bzw. beschichtete Flächen von Verunreinigungen säubern. Losen Sand abkehren.

Mischanweisung:

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufrühren. Die Komponenten A + B vor der Verarbeitung im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis vorsichtig zusammengeben. Um Spritzer oder gar ein Überschwappen der Flüssigkeiten zu verhindern, die Komponenten mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Rührgerät kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen. Anschließend die Rührgeschwindigkeit zur intensiven Vermischung auf maximal 300 U/min steigern. Nach ca. 2 Minuten die vorgesehenen Anteile Quarzsand oder Sikafloor-Filler zugeben. Die Mischdauer beträgt mindestens 3 Minuten und ist erst dann beendet, wenn eine homogene Mischung vorliegt. Gemischtes Material in ein sauberes Gefäß umfüllen (umtopfen), und nochmals kurz, wie oben beschrieben durchmischen.

Verbrauch:

Grundierung: Verbrauch ca. 0,35 - 0,55 kg/m² pro Arbeitsgang, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei rauen Oberflächen, z.B. nach einer mechanischen Oberflächenvorbereitung, müssen die Unebenheiten mit einer Egalisierung oder Kratzspachtelung z.B. mit Sikafloor 156 / Sikafloor 161 egalisiert werden.

Verlaufsbeschichtung 1,5 - 3,0 mm:

Mischungsverhältnis: 1 Gew.-Teil Sikafloor-264

0,7 Gew.-Teile Quarzsand F 34 (0,1 - 0,3 mm)

Verbrauch: 1,7 kg/m² Mischung je mm Schichtdicke

Verlaufsbeschichtung 1,0 mm:

Produktinformation

Mischungsverhältnis: 1 Gew.-Teil Sikafloor-264
0,4 Gew.-Teile Sikafloor-Filler 1
Verbrauch: 1,6 kg/m² Mischung je mm Schichtdicke

Einstreubelag ca. 4 mm

Grundierung: Sikafloor-156/-161: 0,3 – 0,5 kg/m²

Basisschicht: 2,0 kg/m² Sikafloor-264 1,4 kg/m² Quarzsand F 34 (0,1 - 0,4 mm)

Abstreuerung: Ca. 6 kg/m² Quarzsand 0,4 – 0,7 mm

Kopfversiegelung: Ca. 0,7 kg/m² Sikafloor-264

Zulassungen / Normen:

- Klassifizierung und Prüfung des Brandverhaltens
- Grundprüfung nach Richtlinie des DAfStb 10/2001
- Prüfzeugnis für OS-Systeme nach DIN EN 1504-2 und DIN V 18206 für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken als befahrbare und mechanisch stark belastbare Beschichtung im: Sika CarDeck Static / E (OS 8)
- Rutschhemmung und Verdrängungsraum
- Physiologische Unbedenklichkeit
- CSM-Qualifizierung für Partikel-Emission und TVOC-Ausgasung

Lagerung:

Nicht angebrochene Gebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

Lieferform:

10 kg: 7,9 kg Komponente A 2,1 kg Komponente B

30 kg: 23,7 kg Komponente A 6,3 kg Komponente B

Farben:

RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7001, RAL 9002, RAL 9010,

Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!

verfügbare Optionen

Farbe

RAL 7015 schiefergrau	RAL 7023 betongrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7042 verkehrsgrau	RAL 9010 reinweiß
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

Lieferform

10 kg Eimer

30 kg Eimer (+201,04EUR)
