

OTTO Chemie Ottoflex Tiefengrund Abdichtung

Art-Nr.: OFTG / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

6,99EUR / Kanister

Grundpreis: 6,99EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Ottoflex Tiefengrund:

Ottoflex Tiefengrund für Wand und Boden schafft eine hohe Verbundhaftfestigkeit auch bei dichten und glatten Untergründen wie glasierten Fliesen für Fliesenkleber und lösemittelfreien Beschichtungen.

Produktinformation

- Haftverbessernde Grundierung für Boden und Wand
- Hohe Verbundhaftfestigkeit auch bei dichten und glatten Untergründen wie glasierten Fliesen
- Verbessert die Haftung von Putzen, Fliesenklebern und Tapeten
- Verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und lösemittelfreien Beschichtungen
- Lösemittelfrei
- Bis 1:2 mit Wasser verdünnbar
- Frostfrei lagern und transportieren

Anwendungsgebiete Ottoflex Tiefengrund für Wand und Boden:

- Grundierung und Haftbrücke auf saugenden und nicht saugenden Boden- und Wandflächen im Innen- und Außenbereich, vor dem Verlegen von keramischen Belägen.
- Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen
- Grundierung vor dem Auftragen von Acrylat-Beschichtungen und handelsüblichen lösemittelfreien Fliesenklebern auf Leichtbauplatten, Gipskartonplatten, Gips- und Kalkgipsputzen, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Beton, Porenbeton, Kalksandstein, Ziegel, Mauerwerk, Putzen, Estrichen, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen, Bauplatten, spachtelfähigen und selbstverlaufenden Bodenausgleichsmassen
- Einsatz im Rahmen der Fliesenverlegung nach DIN 18157-1
- Erleichtert das Ablösen von Tapeten bei Renovierungsarbeiten
- Erhöht die Tragfestigkeit und Festigkeit des Untergrundes

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, saugfähig und planeben sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein.

Die Restfeuchte darf folgende Werte nicht überschreiten:

Zementestrich: 2 %

Calciumsulfatestrich: 0,5 %

Calciumsulfatestrich beheizt: 0,3 %

gipsgebundene Putze: 1 %.

(Messung mit CM-Gerät)

Anwendungshinweis:

Grundierung von saugenden und stark saugenden zementgebundenen Untergründen:

OTTO Tiefengrund im Verhältnis 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnen und gründlich mischen. Mit Farbroller, Tiefengrundbürste oder Pinsel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Bei stark saugenden Untergründen den Vorgang wiederholen. Nach Trocknung der Grundierung kann Fliesenkleber zum Fliesen verlegen aufgebracht oder die Oberfläche mit Wandfarbe gestrichen, verputzt oder Mit Tapeten tapeziert werden.

Grundierung von Estrichen mit alten Belagskleberresten:

OTTO Tiefengrund vor Gebrauch gründlich umrühren und auf den Untergrund ausgießen. Mit einem Besen satt und gleichmäßig auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Verfestigung von oben genannten Gips- und Anhydrit- Untergründen sowie

Gussasphaltestrichen:

OTTO Tiefengrund vor Gebrauch gründlich umrühren. Anschließend mit Farbwalze, Tiefengrundbürste oder Pinsel unverdünnt satt und gleichmäßig auftragen. Die Verfestigung und Aushärtung durch einen Kratzversuch prüfen. Nach Trocknung der Grundierung kann Fliesenkleber zum Fliesen verlegen aufgebracht oder die Oberfläche mit Wandfarbe gestrichen, verputzt oder Mit Tapeten tapeziert werden.

Verfestigen von Estrichen vor der Verlegung von Fliesen und Mosaik:

Produktinformation

1. Anstrich: OTTO Tiefengrund im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen und gründlich umrühren. Anschließend OTTO Tiefengrund auf den Untergrund ausgießen und mit Fellroller, Bürste oder Pinsel gleichmäßig auftragen.
2. Anstrich: Nach Trocknung des 1. Anstrichs die Verfestigung und Aushärtung durch einen Kratzversuch prüfen. Dann den zweiten Anstrich mit unverdünntem OTTO Tiefengrund auftragen. Nach Trocknung des zweiten Anstrichs können nach ca. 24 Stunden weitere Verarbeitungsschritte erfolgen.

Trocknungszeit:

Da OTTO Tiefengrund durch die Verdunstung der Wasseranteile im Produkt trocknet, ist die Trocknungszeit abhängig von der Temperatur der Luft und des Baukörpers, der Luftbewegung, der Luftfeuchte und der Schichtdicke der Beschichtung. Bei +20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % beträgt die Trocknungszeit von OTTO Tiefengrund etwa 2 Stunden.

Verbrauch:

Der Verbrauch des Voranstrichs ist abhängig von der Saugkraft und Beschaffenheit des Untergrundes.

Grundierung für saugende und stark saugende zementgebundene Untergründe:

1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt ca. 100 bis 200 ml/m² .

Feuchtigkeitsperrende Grundierung für Gips-Untergründe:

Unverdünnt ca. 100 bis 150 ml/m²

Grundierung und Verfestigung von Zementestrichen vor der Fliesenverlegung:

1:1 mit Wasser verdünnt ca. 200 ml/m²

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeuge und verschmutzte Bereiche sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Lieferform:

1kg Flasche

5kg Kanister

verfügbare Optionen

Lieferform

1 kg Flasche

5 kg Eimer (+22,96EUR)

10 kg Eimer (+47,96EUR)

20 kg Eimer (+92,96EUR)
