

Düfa Dauerschutzasur

Art-Nr.: DPDLasur / Marke: [Düfa](#)



19,78EUR / Dose

Grundpreis: 2,64EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa Dauerschutzasur:

Düfa Dauerschutzasur ist eine hochwertige Mittelschichtige Allwetterschutzlasur im Außenbereich für Holzfenster und -türen, Holztore, Fensterläden, Holzfassaden, Holzhäuser, Blockhäuser.

- Lösemittelhaltig, aromatenfrei.
- Für außen
- Tropfgehemmt
- Blockfest
- Sehr hoher UV-Schutz
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Wasserabweisend
- Angenehm zu verarbeiten

Anwendungsgebiete Holzschutzlasur:

Produktinformation

Mittelschichtige Allwetterschutzlasur für Neu- und Sanierungsanstriche wertvoller maßhaltiger und begrenzt maßhaltiger Holzbauteile im Außenbereich wie Holzfenster und -türen, Holztore, Fensterläden, Holzfassaden, Holzhäuser, Blockhäuser.

Untergründe:

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Der konstruktive Holzschutz im Außenbereich ist zu berücksichtigen. Scharfe Holzkanten müssen abgerundet werden. Niederschlagswasser muss schnell ablaufen können, stehende Nässe unbedingt vermeiden. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf bei maßhaltigen Bauteilen 15%, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen 18% nicht überschreiten.

Harz-/ Ölrreiche Hölzer

Harz-/ ölrreiche Hölzer mit Nitro-Universalverdünner gründlich auswaschen, die Flächen gut ablüften lassen, Harzgallen sind zu entfernen.

Vergrautes Holz

Loses Holz restlos entfernen. Vergrautes Holz bis zum gesunden, tragfähigen Holzuntergrund entfernen. Empfohlene Vorbehandlung mit

düfa Premium Holzentgrauer.

Kesseldruckimprägn. Holz

Kesseldruckimprägnierte Hölzer erst nach ca. 6 Monaten Bewitterung beschichten.

Altanstriche

Dickschichtlasuren, Klarlacke oder deckende Farben sowie lose, blätternde und gerissene Altanstriche bis zum tragfähigen Holzuntergrund restlos entfernen. Gut haftende Altanstriche von Staub, Schmutz und Fett befreien und anschleifen.

Grundierung

Bläue gefährdete Laub- und Nadelhölzer im Außenbereich vor der Beschichtung imprägnieren mit düfa Premium Holzschutzgrund.

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m² pro Beschichtung. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln

Trocknungszeit:

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte

Oberflächentrocken nach ca. 4 Stunden

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden

Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verarbeitung:

- Aufgrund der Vielzahl an möglichen Untergründen und anderen Einflussfaktoren empfiehlt sich vor Beginn eine Probefläche anzulegen.
- Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Lasurfarbton. Der endgültige Farbton ist u. a. abhängig von der Schichtstärke und wird erst im Trockenzustand erreicht. Im Außenbereich darf farblos nur in Kombination mit farbigen Holzlasuren verwendet werden!
- Bei optisch zusammenhängenden Holzbauteilen auf Chargengleichheit der Gebinde achten.

Hinweis:

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff. Auch gleiche Holzarten können z.B. aufgrund der Herkunft, der Saugfähigkeit, des Grundfarbtons stark variieren so dass transparente oder lasierende Anstrichsysteme farblich unterschiedlich wirken können.

Auf grobporigen Laubhölzern, z.B. Eiche, muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden. Inhaltsstofffreie Hölzer können die Trocknung deutlich verzögern.

Holzflächen sind Wartungsflächen: Um eine lange Haltbarkeit des Anstrichs zu erzielen, sollte mind. 1x jährlich der Anstrich

Produktinformation

auf eventuelle Schäden (z.B. Risse im Holz) überprüft werden. Schäden sind fachgerecht auszubessern.

Lagerung:

Stets verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

0,75 Liter

Farbe:

Farblos, Kiefer, Teak, Eiche, Palisander, Nussbaum, Ebenholz, Mahagoni.

verfügbare Optionen

Farbe

farblos
kiefer
teak
eiche
palisander
nussbaum
ebenholz
mahagoni
