

Produktinformation

Gori 33 Sensitiv Holzlasur 750ml

Art-Nr.: GORI33-750 / Marke: [Gori](#)



GORI
Professional

26,95EUR / Eimer

Grundpreis: 35,93EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 3 Eimer	26,14EUR - Sie sparen 0,81EUR, Grundpreis: 34,86EUR / pro l
Ab 5 Eimer	25,60EUR - Sie sparen 1,35EUR, Grundpreis: 34,14EUR / pro l
Ab 8 Eimer	24,79EUR - Sie sparen 2,16EUR, Grundpreis: 33,06EUR / pro l
Ab 10 Eimer	24,26EUR - Sie sparen 2,70EUR, Grundpreis: 32,34EUR / pro l

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Produktinformation

GORI 33 ist eine wasserbasierte, schadstoff- und emissionsarme Lasur für alle begrenzt und nicht maßhaltigen Holzoberflächen in sensiblen Anwendungsbereichen im Innen- und Außenbereich für Bereiche wie Spielanlagen, Wandvertäfelungen und mehr in Kindergärten und Schulen. GORI 33 tropfgehemmte Lasur ist geruchsarm, schnelltrocknend und leicht zu verarbeiten. Zertifiziert nach DIN EN 71 Teil 3, Sicherheit für Kinderspielzeug.

- Die Ökologische auf Wasserbasis.
- Schadstoff- emissionsarm.
- Einsetzbar auf allen Hölzern, außen und innen (auch auf Eiche, Framire)
- Alte Norm. Geprüft nach EN 71, Teil 3. Sicherheit für Spielzeug nach Trocknung des Anstrichs.
- Hervorragend geeignet für sensible Bereiche wie Kindergärten, Krankenhäuser etc.
- Erodierende Abwitterung, kein Abblättern, kein Reißen.
- Sehr ergiebig, leicht zu verarbeiten, schnelltrocknend.

Anwendungsgebiete:

Außen und Innen. Auf allen saugfähigen Holzarten, begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen, aussen und innen sowie maßhaltigen Holzbauteilen innen. Besonders für sensible Bereiche wie Kindergärten, Schulen, Spielanlagen usw. Nicht auf Terrassen und – Balkonböden, Gartenparkett etc. anwenden.

Untergründe:

Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z. B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern (siehe BFS – Merkblatt Nr. 18) Schmutz, Algen, Schimmel und lose Anstrichteile entfernen. Stark verwitterte Oberflächen bis zum gesunden Holz abschleifen. Ggf. vergrautes Holz mit Gori Universal-Holzbleiche 3061 aufhellen. Alte Lack- und Dickschichtlasur - Anstriche restlos porentief entfernen. Intakte alte Dünnschichtlasur - Anstriche leicht anschleifen. Holzoberflächen nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckbildung.

Rohe, unbehandelte Hölzer im Außenbereich:

A – Grundierung mit Bläueschutz erforderlich

Eiche (weiß) Europa (Splintholz), Fichte, Hemlock, Kiefer (Splintholz), Lärche (Splintholz), Oregon – Pine (Douglasie) - Splintholz, Plantagenkiefern, z.B. Radiata pine, Red – Meranti (Splintholz), Sitka – Fichte, Tanne.

B – Grundierung mit Bläueschutz nicht erforderlich

Afzelia (Doussie), Amerikanischer Mahagoni, Bangkirai (Yellow Balau), Eiche (weiß) Europa (Kernholz), Eukalyptus, Blue Gum (Eucalyptus globulus), Framire, Iroko (Kambala), Kiefer (Kernholz), Lärche (Kernholz), Merbau, Okoume, Oregon – Pine (Douglasie) - Kernholz, Red Meranti - Kernholz, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak, Western Red Cedar.

Wichtig:

Lasuren lassen den Untergrund durchscheinen. Deshalb ist die Wirkung der einzelnen Farbtöne auf den verschiedenen Holzarten unterschiedlich. Farblos verstärkt die charakteristische Eigenfarbe des Holzes. Farbton mittels Probeanstrich prüfen. Mustergerechte Farbtöne erscheinen erst nach kompletter Trocknung nach Erreichen der empfohlenen Auftragsmengen. Bei gewissen Holzarten (z. B. Red Cedar, Merbau, Hemlock etc.) kann es bedingt durch den Austritt von wasserlöslichen Holzinhaltsstoffen zu Verfärbungen in hellen (weißen) Anstrichfilmen kommen.

Verbrauch:

Gehobelter Holz: 80 ml/m². 1 Liter reicht für ca. 12 m². Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen - Nr. an einer Fläche

Produktinformation

verarbeiten. Wasserlösliche Holzinhaltsstoffe verschmutzen manchmal die Hausfassade (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) durch zusätzliche Anstriche versiegeln. Nach dem ersten Anstrich können sich Holzfasern hochstellen. Durch einen leichten Zwischenschliff wird eine glatte Oberfläche erzielt. Nur acrylbeständige Fenster- und Türdichtungen verwenden. Sonst Gefahr von Weichmacherwanderungen. In Zweifelsfällen den Dichtungshersteller hinzuziehen.

Lagerung:

Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.

Lieferform:

0,75 Liter

Farbe:

7801 Eiche Hell 7802 Kiefer 7804 Burma Teak 7805 Eiche 7806 Kastanie 7808 Nussbaum 7810 Palisander 9900 Farblos 8101 Weiß

verfügbare Optionen

Farbe

farblos	burma teak	eiche	eiche hell	kalkweiß	kastanie
kiefer	nussbaum	palisander			