

### weber.tec 934 Wassersperrputz

Art-Nr.: tec934 / GTIN: 4011361147163 / Marke: [Saint-Gobain Weber](#)



**49,95EUR** / Sack / Säcke

Grundpreis: 2,00EUR / pro kg

inkl. 19% USt. zzgl. 16,66EUR DHL, UPS, DPD-Versand

#### Staffelpreise

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Ab 5 Sack | 48,45EUR - Sie sparen 1,50EUR, |
| / Säcke   | Grundpreis: 1,94EUR / pro kg   |

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

#### Produktinfo weber.tec 934 Wassersperrputz:

weber.tec 934 wird eingesetzt als Sperrputz und als Dichtungsträger für das flexible, sulfatbeständige Innenabdichtungssystem weber.tec Superflex D2 bei Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser. Weiterhin als Dichtungsträger für Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen, FPD, sowie flexiblen und starren Dichtungsschlämmen. Ferner als Egalisierungsmörtel und Sockelputz.

#### Eigenschaften Wasserdichter Putz:

- faserarmiert
- druckwasserdicht
- innen und außen
- als Ausgleichsputz
- händisch und maschinell verarbeitbar
- sehr gute Haftung
- sulfatbeständig

# Produktinformation

---

## Vorbereitung des Untergrundes:

Fest, tragfähig, griffig, frei von haftungsmindernden Bestandteilen, Fugnetz mind. 20 mm tief ausräumen. Empfehlenswerte Untergrundvorbehandlungen:

Sandstrahlen, satt vornässen, abtrocknen lassen bis der Untergrund mattfeucht ist.

Spritzbewurf mit weber.san 950 bzw. weber.san 951 S >70 % Deckungsfläche aufbringen.

Alternativ kann weber.tec 933 als vollflächige Haftbrücke aufgebracht werden. Die Haftbrücke muß horizontal aufgekämmt werden.

## Verarbeitung Wasserdichter Putz:

Gebindeinhalt wird, je nach gewünschter Konsistenz, mit der angegebenen Wassermenge zur einem knollenfreien Mörtel angemischt.

Der Mischvorgang erfolgt im Zwangsmischer. Kleinere Mengen mit einem Rührwerk (600 bis 800 U/Min.) und weber.sys Rührpaddel Nr. 3 mischen.

Das Produkt ist auch für die Verarbeitung mit Mischpumpen geeignet.

Anwerfen, Verziehen und ggf. Aufkämmen entsprechend den Regeln der Putztechnik.

Als Sperrputz unter WTA-Sanierputzen Mindestschichtdicke 20 mm über höchste Erhebung. Oberfläche nach Auftrag im frischen Zustand aufkämmen

mit weber.sys Aufstreichkelle und Zahnleiste Nr. 2. Nachfolgenden Sanierputz nach Durchhärtung mind. 10 mm dick auftragen. Alternativ

kann weber.cal 286 Kalkstrukturspachtel in ca. 2 mm Schichtdicke, oder weber.san 956 auf die gefilzte Sperrputzoberfläche aufgebracht werden.

Als Sperrputz und Ausgleichputz für nachfolgende flexible Dichtschlämme mind. 10 mm über höchste Erhebung aufbringen und filzen. Auftrag

der flexiblen Dichtungsschlämme weber.tec Superflex D 2 in mind. 2 Lagen nach frühestens 48 Stunden, spätestens nach 7 Tagen.

Als Dichtungsträger für Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen und Reaktivabdichtung Auftrag mind. 10 mm

über die höchste Erhebung, im Anschluss filzen. Auftrag der Abdichtungen nach 24 bis 48 Stunden in 2 Lagen.

Als Sockelputz, Mindestschichtdicke im Mittel 15 mm, möglichst 2-lagig, im Anschluss filzen.

## Verbrauch der Dichtschlämme:

bei 10 mm Schichtdicke : ca. 15,0 kg/m<sup>2</sup>

## Wasserbedarf:

ca. 4,75 l - bis 5,5 l / 25 kg

Durchtrocknungszeit: ca. 2 Tage

## Lieferform:

25kg

---