

Produktinformation

Ottoseal M360 RAL 7039 310ml Kartusche

Art-Nr.: M360-04-C7039 / GTIN: 4030574112881 / Marke: [OTTO Chemie](#)



6,95EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 1,20EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	6,74EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,21EUR, Grundpreis:
	1,16EUR / 100 ml

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Ottoseal M360 ist ein 1K-Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer STPU. Ottoseal M360 hybrid Dichtstoff härtet blasenfrei aus. Der preiswerte Ottoseal M360 hybrid Dichtstoff ist besonders zum Abdichten von Fugen an Fassaden, Terrassen und

Produktinformation

Balkonen, Metallbaukonstruktionen, Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen geeignet. Ottoseal M360 hybrid Dichtstoff wird ebenfalls zum Kleben von OTTO-Bauanschlussbändern BAB/I und BAB/A auf Mauerwerk, Beton, Porenbeton etc. verwendet.

- 1K Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer STPU
- Anstrichverträglich nach DIN 52452
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Härtet blasenfrei aus
- Geruchsarm
- Frei von Isocyanaten
- Siliconfrei

Anwendungsgebiete:

- Außenwandfugen nach DIN 18540-F
- Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen, Terrassen und Balkonen
- Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
- Kleben von OTTO-Bauanschlussbändern BAB/I und BAB/A auf Mauerwerk, Beton, Porenbeton etc.

Vorbehandlung:

Vorbereitung der Haftflächen Verträglichkeit: Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sein.

Reinigung: Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden.

Untergründe: Reiniger für nicht-poröse. Die Reinigung sollte mit OTTO Cleaner T , oder anderen Reinigern auf Aceton- oder Isopropanolbasis und mit einem sauberen und flusenfreien Tuch erfolgen. Reiniger für poröse Untergründe: Poröse Oberflächen müssen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln gesäubert werden.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Reiniger vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 9 Monate lagerfähig.

Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Wir empfehlen die Otto Chemie Klebstoffe und Dichtstoffe in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Lieferform:

310ml Kartusche (20 Kartuschen je Karton)

Farbe:

RAL 7039
