

# Produktinformation

## Ottoseal S117 anthrazit 400ml

Art-Nr.: S117-07-C67 / GTIN: 4030574092015 / Marke: [OTTO Chemie](#)




**14,95EUR** / Schlauchbeutel  
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-  
Versand

### Staffelpreise

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Ab 20 Beutel | 14,50EUR - Sie sparen 0,45EUR |
| Ab 40 Beutel | 14,20EUR - Sie sparen 0,75EUR |

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfärbung an Natursteinen

# Produktinformation

---

- Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

## Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen, wie z. B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyrt etc. im Innen- und Außenbereich

## Ausführliche Beschreibung

Ottoseal S117 Anthrazit 400ml ist ein erstklassiges Natursteinsilikon, das speziell für den Einsatz auf Natursteinen wie Marmor, Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis und Porphyrt entwickelt wurde. Es ist ein 1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis, der neutral vernetzt und MEKO-frei ist. Dank seiner hervorragenden Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit ist es ideal für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Es ist fungizid ausgerüstet, um einen effektiven Widerstand gegen Schimmelbefall zu bieten. Darüber hinaus ist es nicht korrosiv und verursacht keine (Rost-)Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen.

## Verarbeitung

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden.

### Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

### Temperaturbeständig:

-40°C bis +180°C

### Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

### Farbe:

anthrazit

---