

Produktinformation

Holzleim Pro 40P D4 Leim 750ml

Art-Nr.: 40P750 / GTIN: 5411183036611 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

9,95EUR / Dose

Grundpreis: 1,33EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR,
Dosen	Grundpreis: 1,26EUR / 100 ml

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Holzleim 40P:

Holzleim Pro 40P PU Leim ist ein anwendungsfertiger, durch Feuchtigkeit aushärtender Polyurethanleim PU Leim mit sehr hoher Klebekraft zum Verleimen von Fenstern, Türen, Sparren, Sandwichpaneelen, Isoliermaterialien (ausser Styropor) und hölzernen Konstruktionselementen. Holzleim Pro 40P PU Leim ist nicht gefüllt und auch für feuchtes Holz geeignet. Unter Feuchtigkeitseinfluß schäumt Holzleim Pro 40P PU Leim gering auf und kann so Spalten überbrücken. Wasserfestigkeit D4 (DIN EN 204). Für Innen und Aussen geeignet. Offene Zeit ca. 15 Minuten - Presszeit mind. 3 Stunden.

- Leicht und sauber zu verarbeiten
- Feuchtigkeitshärtend
- Spaltüberbrückend durch Aufschäumen
- Wasserfest D4
- Auch für feuchtes Holz geeignet

Anwendungsgebiete Soudal Holzleim:

Produktinformation

- Verleimung von Fenstern, Türen und Sparren
- Verleimung von Sandwichpaneelen
- Verleimung von Isolierungsmaterialien (ausgenommen Styropor)
- Verleimung von hölzernen Konstruktionselementen

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe wie Holz, Beton, Steine und Kunststoffe (ausser PE, PTFE, PP, Styropor, Silicone und Bitumen). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staubund fettfrei sein. Leichtes Befeuchten des Untergrundes kann den Aushärtungsprozeß beschleunigen und das Material etwas aufschäumen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Pinsel oder feiner Zahnpachtel Kleber an einer Seite anbringen, Elemente innerhalb von 15 Minuten zusammenfügen. Um eine höhere Klebkraft zu erzielen, sollten die Fügeile entsprechend der o.g. Presszeit mindestens 3 Stunden kräftig zusammengepresst werden.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)

Reinigung: mit PISTOLEN & SCHAUMREINIGER oder Aceton vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar

Reparaturmöglichkeit: mit HOLZLEIM PRO 40 P PU Leim

Normen und Zulassungen:

- D4 (EN 204), Prüfbericht 50531721/1e (ift, Rosenheim)

Lieferform:

750 ml Leimflasche PU Leim

Farbe:

braun
