

Produktinformation

Dorus Purmelt RS 270/3

Art-Nr.: dorusr270/3 / Marke: [Henkel](#)



49,95EUR

Grundpreis: 24,98EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Dorus Purmelt RS 270/3:

Dorus Purmelt RS 270/3 Schmelzklebstoff für die Kantenanleimung Gerade Kanten und Softforming. Dorus Purmelt RS 270/3

Produktinformation

Schmelzklebstoff für Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL, PVC, ABS, PP. Dorus Purmelt RS 270/3 Schmelzklebstoff ist besonders gut geeignet für Softforming.

Anwendungsgebiete:

- Reaktives Schmelzklebstoffsystem auf Basis Polyurethan
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage
- Ergibt einen nicht -schmelzbaren, unlöslichen Duroplasten
- Hohe Endfestigkeit der Verklebung
- Sehr hohe Wärmestandfestigkeit (>150 °C) und Kälteflexibilität
- Hervorragende Wasserbeständigkeit
- Ergibt dichte Fuge
- Saubere Verarbeitung

Technische Daten:

Erweichungspunkt (Kofler): ca. 60 °C

Viskosität (Brookfield): ca. 48 000 mPa·s / 150 °C

Aushärtungszeit bis zur Endfestigkeit: 2 - 5 Tage

Wärmestandfestigkeit: > 150 °C

geprüft mit 0,6 mm Eichefurnier nach DORUS-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest

Verarbeitungshinweise:

Empfohlene Verarbeitungstemperatur

im Schmelzbehälter: 145 - 155 °C

an der Auftragswalze: 145 - 155 °C

Da das Produkt durch Feuchtigkeit aushärtet, muß die Lagerung und Verarbeitung unter Feuchtigkeitsausschluß erfolgen. Aus diesem Grunde erfolgt die Lieferung nur in luftdicht verschlossenen Behältern.

Anwendungsbereiche:

- Kantenanleimung ab 15 m/min Vorschub
- Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
- Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab. Bei Starkkanten sollte die Eignung auf jeden Fall vorher geprüft werden.
- Besonders geeignet für Softforming

Reinigung:

Es wird empfohlen, die Anlage nach der Verarbeitung mit dem blau eingefärbten Purmelt Cleaner 4 gut durchzuspülen. Bereits ausgehärteter PUR-Schmelzklebstoff kann nur noch mit stark solvatisierenden Lösungsmitteln, z. B. N-Methylpyrrolidon (NMP), angequollen und mechanisch entfernt werden. Neben diesen Angaben sind unbedingt die Hinweise des Maschinenherstellers zu beachten.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern, in nicht geöffneten Originalgebinden bis zu 12 Monate

Lieferform:

2kg Blockware in Alu-Verbundfolien-Verpackung (Peelable Bag) 8 im Karton

Produktinformation

Farbe:

transparent