

Soudaseal 215LM Hybrid Polymer

Art-Nr.: SF215LMLWS / GTIN: 5411183000612 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

7,62EUR

Grundpreis: 2,46EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Soudaseal 215LM Hybrid Polymer ist eine hochwertige, Dichtungsmasse auf Hybrid - Polymer Basis. Soudaseal 215LM Hybrid Polymer härtet blasenfrei aus und Soudaseal 215 LM ist nach Aushärtung ein dauerelastische Dichtmasse. Soudaseal 215LM Hybrid Polymer ist besonders für Hochbaudehnungsfugen sowie Anschlußfugen zwischen Fenster- / Türrahmen und Mauerwerk geeignet.

- Sehr gut ab 0°C verarbeitbar
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nahezu geruchlos
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Lösemittel-, isocyanat- und siliconfrei
- Haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- Nicht korrosiv
- Härtet blasenfrei aus

Produktinformation

- Entspricht DIN 18540 F

Anwendungsgebiete:

- Alle üblichen Baufugen
- Fugen im Hochbau nach DIN 18540
- Anschlußfugen zwischen Fenster- / Türrahmen und Mauerwerk
- Spannungsfreies Verkleben von Fensterdichtbändern
- Spannungsausgleichende Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten
- Fugen mit größerer Bewegung

Normen und Zulassungen:

- Entspricht DIN 18540 F (Prüfzeugnis 2200005147, MPA, Dortmund)
- Entspricht DIN EN ISO 11600 F-25LM (Prüfzeugnis ATG 98/2241, B und BBA SC 007/01, UK)

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe, wie Beton, Porenbeton, Hart-PVC, Holz, Metalle, GFK, usw. (ausser PP, PE, PTFE und Silicone). Besonders bei porösen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Carrara, Jura etc. kann es zu Fleckenbildung und/oder Haftproblemen kommen. Bei weichmacherhaltigen Bauabdichtungsfolien (z.B. Weich- PVC, Butylkautschuk, APTK u. EPDM) kann es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen. Hier ist eine Eignung im System zu prüfen. Generell ist bei Kunststoffen darauf zu achten, dass die bei der Fertigung verwendeten Trennmittel oder für den Transport verwendeten Schutzfolien vor der Verklebung rückstandslos entfernt werden müssen, da diese die Haftung zum Teil erheblich verschlechtern. Achtung: PMMA und Polycarbonat dürfen nur spannungsfrei verklebt werden, da sonst mit Spannungsrissen zu rechnen ist. Bei Polycarbonat empfehlen wir grundsätzlich Vorversuche. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Trockene Untergründe sind besonders geeignet. Hier werden die besten Klebewerte erzielt. Soudaseal 215LM Hybrid Polymer haftet aber auch auf feuchten Untergründen und sogar unter Wasser. Die dabei erzielte Haftung kann jedoch geringer als die auf trockenen und gereinigten Untergründen sein. Vorbehandlung: poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit PRIMER 150 vorbehandeln. Bei allen glatten Oberflächen empfehlen wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Hand- oder Luftdruckpistole Verarbeitungstemperatur: +0°C (frostfrei) bis +40°C (Umgebungstemperatur) +0°C (frostfrei) bis +35°C (Haftflächentemperatur) Die Aushärtung erfolgt durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur von Außen nach Innen und verlangsamt sich mit der Zeit. Bei tiefen Temperaturen und/oder geringer Luftfeuchtigkeit verzögert sich die Aushärtung deutlich!

Reinigung: mit SURFACE CLEANER, SWIPEX oder Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit SILIKONENTFERNER bzw. mechanisch entfernbar. Glätten: mit SOUDAL GLÄTTMITTEL oder einer Seifenlösung vor Hautbildung Reparaturmöglichkeit: mit SOUDASEAL 215 LM

Bemerkung:

Soudaseal 215LM Hybrid Polymer ist anstrichverträglich. Nach den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18540) sollen elastische Dichtstoffe nicht vollflächig überstrichen werden, da bei Spannungen und Bewegungen Rissbildungen im nicht elastischen Anstrich auftreten können. Bei Alkydharzfarben kann eine Trocknungsverzögerung der Farbe vorkommen. Aufgrund der Vielzahl im Markt erhältlichen Anstrichsystemen empfehlen wir im Vorfeld entsprechende Verträglichkeits- und Haftversuche. Eventuell vorhandene Seifenreste von Glättwasser sind vor dem Anstrich zu entfernen, da diese die Anstrichhaftung verschlechtern.

Produktinformation

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

290ml Kartusche

600ml Kartusche

Farbe:

weiß

verfügbare Optionen

Lieferform

290ml Kartusche

600ml Schlauchbeutel (+1,13EUR)
