

Brunnenschaum PU Schaum 750ml

Art-Nr.: BIWAP970P / GTIN: 5411183046719 / Marke: [Birtel KG](#)



8,49EUR / Stück

Grundpreis: 1,13EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Stück	8,24EUR - Sie sparen 0,25EUR, Grundpreis: 1,10EUR / 100 ml
Ab 24 Stück	8,07EUR - Sie sparen 0,42EUR, Grundpreis: 1,08EUR / 100 ml
Ab 48 Stück	7,81EUR - Sie sparen 0,68EUR, Grundpreis: 1,04EUR / 100 ml
Ab 96 Stück	7,64EUR - Sie sparen 0,85EUR, Grundpreis: 1,02EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Brunnenschaum:

Brunnenschaum PU Schaum ist ein 1K Pistolenschaum der Chemikalien beständig ist und unverrottbar. Brunnenschaum ist speziell zur wasserdichten Abdichtung von Brunnenringen und Schachtringen entwickelt. Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (außer PE, PP). Hoher Isolierungswert, thermisch und akustisch.

- HFCKW- und FCKW-frei (Konvention von Montreal) Das Treibgas ist für die Ozonschicht vollständig unschädlich.
- Überputz- und -streichbar
- Schafft eine schnelle (6-20 Std.) und wasserdichte (bis 0,5 bar) Verbindung
- Ersetzt Aufmörteln
- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone)
- Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl, Benzin und alle normalerweise im Erdreich vorkommende Bakterien und Säuren
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UVbeständig

Produktinformation

Normen und Zulassungen:

- Prüfung auf Wasserdichtheit (Prüfbericht Nr. 300.612 ofi, Wien)
- Prüfung auf Wasserdichtheit (Prüfbericht Nr. PB 2.4/06-492-1, MFPA, Leipzig)

Bemerkungen:

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV Belastung durch Überstreichen, oder Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder MSPolymer) geschützt werden.

Anwendungsgebiete:

Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen und Schachtringen von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen.

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE und Silicone). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flächen zum Arbeitsbereich vor Verschmutzung schützen. Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und Dose mit Schaumpistole unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Mit Stellschraube den Schaumstrang einstellen und dann den Schaum mittels Drücker ausspritzen. BRUNNENSCHAUM PU Schaum gleichmäßig auf den Schachtring aufsprühen. Der nächste Schachtring sollte innerhalb von 10 Minuten aufgesetzt werden. Den aus der Falz quellenden Schaum nicht schneiden oder verstreichen.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)

+5°C bis +25°C (Dosentemperatur)

Bei Bedarf Dose im kühlen bzw. warmen Wasser langsam auf die optimale Temperatur von ca. 15°C bringen.

Reinigung: mit PISTOLENREINIGER & SCHAUMREINIGER vor Aushärtung, danach mit PU REMOVER oder mechanisch entfernen

Reparaturmöglichkeit: mit BRUNNENSCHAUM

Lagerung:

18 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

750ml Aerosolsprühdose

Produktinformation

Farbe:

champagner

Gefahrenhinweise

Flamme Ausrufezeichen Gesundheitsgefahr

Gefahr

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Hinweise

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.