

Ottoseal S25 hitzebeständiger kleber

Art-Nr.: S25-04-C65 / GTIN: 4030574020940 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

14,95EUR / Stück


Grundpreis: 4,82EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20	14,50EUR - Sie sparen 0,45EUR,
Stück	Grundpreis: 4,68EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Ottoseal S25 hitzebeständiger kleber:

Ottoseal S25 Hochtemperaturkleber für **Hitzebeständiges** und doch spannungsausgleichendes **Kleben** und Abdichten, z.B. bei Gussglieder-Heizkessel, Rauchgaskästen, Kachelöfen und im KFZ Bereich. Ottoseal S25 Hochtemperaturkleber ist

Produktinformation

Temperaturbeständigkeit bis + 300 °C.

- Acetat vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff
- Außergewöhnlich hohe Temperaturbeständigkeit bis + 300 °C
- Hohe Klebkraft

Anwendungsgebiete hitzebeständiger Kleber:

- Hochtemperaturkleber für **Hitzebeständiges** und doch spannungsausgleichendes **Kleben** und Abdichten, z.B. bei Gussglieder-Heizkessel, Rauchgaskästen, Kachelöfen etc.
- Auch im KFZ-Bereich für Anwendungen in Motoren und Getrieben geeignet

Untergründe:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein damit der Hochtemperaturkleber eine Haftung hat. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Handpresspistole, Luftdruckpistole oder Akkupistole

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +40°C (Umgebungstemperatur)

+5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)

Die hitzebeständige Dichtmasse muss vollständig ausgehärtet sein, bevor er Temperaturen über + 50 °C ausgesetzt wird. Das Hochtemperatursilikon ist kein Brandschutzsilikon. Als solches empfehlen wir OTTOSEAL S 94. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Technische Daten:

Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min] ~ 8 Aushärtung in 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf [mm] ~ 2 Verarbeitungstemperatur von/bis [°C] + 5 / + 40
Viskosität bei 23 °C pastös, standfest Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,2 Shore-A-Härte nach ISO 868 ~ 30 Dehnungswert bei 100 % nach ISO 37, S3A [N/mm²] ~ 0,9 Reißdehnung nach ISO 37, S3A [%] ~ 300 Zugfestigkeit nach ISO 37, S3A [N/mm²] ~ 2,5 Temperaturbeständigkeit von/bis [°C] - 40 / + 300 Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Kartusche/Beutel [Monate] 12

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Farbe:

rotbraun

Lieferform:

Produktinformation

310ml Kartusche