

weber.prim 802 Boden Haftgrundierung

Art-Nr.: prim802 / Marke: [Saint-Gobain Weber](#)



78,48EUR

Grundpreis: 15,70EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 16,66EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

 Voraussichtlich von 3 - 14 Werktagen
versandfertig



Produktinfo Boden Haftgrundierung:

weber.prim 802 Haftgrundierung unter Bodenausgleichmassen für den Innen- und Außenbereich. Weber.prim 802 erzeugt eine hohe Haftzugfestigkeit auf saugenden Untergründen.

Produktinformation

- verbessert die Haftung zum Untergrund
- geringer Verbrauch, da Konzentrat
- EMICODE EC 1 plus: sehr emissionsarm
- spezielle Grundierung unter Bodenausgleichsmassen
- zur Vorbehandlung auch von Holzuntergründen
- für innen und außen

Anwendungsgebiete weber.prim 802:

weber.prim 802 ist geeignet als Haftgrundierung, für innen und außen, zwischen mineralischen Untergründen und Weber-Bodenausgleichsmassen. Sie erzeugt hohe Haftzugfestigkeiten auf saugenden Untergründen. weber.prim 802 ist aber auch als Haftgrundierung auf Holzuntergründen geeignet.

Untergrundvorbereitung:

- Die Untergründe müssen ausreichend tragfähig, staubfrei, trocken, öl- und fettfrei, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder abblätternde Mörtel- und Anstrichreste sind sorgfältig zu entfernen.
- Gegebenenfalls müssen Betonuntergründe und Zementestriche durch Kugelstrahlen oder Fräsen vorbereitet werden.
- Die Oberflächenhaftzugfestigkeit des Untergrundes muss den Anforderungen der zu verwendeten Spachtelmasse genügen. Bei Einsatz von weber.plan 813 bei nachfolgender Aufnahme von Belägen, müssen 1,0 N/mm² erreicht werden. Bei direkter Nutzung müssen 1,5 N/mm² erreicht werden.
- Die notwendigen Untergrundvorbehandlungen sind auf die jeweiligen baustellenspezifischen Gegebenheiten abzustimmen.

Qualitätssicherung:

weber.prim 802 Haftgrundierung unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Verarbeitung:

- Beton oder Zementestriche: 1 RT weber.prim 802 : 3 RT Wasser
- Calciumsulfatestriche und Holzuntergründe: 1 RT weber.prim 802 : 1 RT Wasser
- Bitte beachten Sie auch die Angaben in den entsprechenden Anwendungstipps zu unseren weber.plan Bodenausgleichsmassen!
- Zur Herstellung einer verarbeitungsfähigen Konsistenz wird weber.prim 802 mit Leitungswasser gemischt bis eine homogene Flüssigkeit entsteht (Angaben Mischungsverhältnisse beachten). Nach längeren Arbeitsunterbrechungen ist die Mischung wieder aufzurühren.
- Die Haftgrundierung wird mit einem weichen Besen durch intensives Einbürsten aufgetragen und in den Untergrund einmassiert, bis sich ein dichter Film bildet. Beim Auftrag mit der Rolle ist auf einen gleichmäßig satten Auftrag zu achten. Pfützenbildung vermeiden.
- Bei stark saugenden Untergründen besteht die Möglichkeit, dass nach dem ersten Auftrag keine Filmbildung eintritt. In diesem Fall muss frühestens nach Auftrocknung des Grundieranstriches, spätestens aber nach 48 Stunden, dieser Vorgang wiederholt werden.
- Aufbringen der Bodenausgleichsmasse nach Auftrocknung des Grundieranstriches, spätestens aber nach 48 Stunden.
- Um eine zügige Trocknung zu ermöglichen, ist für ausreichende Lüftung zu sorgen.
- Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Besondere Hinweise:

- Die Verarbeitung im Freien darf nicht bei Regen oder drohendem Regen erfolgen.
 - weber.prim 801 Fliesengrundierung ist bei trockener und warmer Witterung nach ca. 15 Minuten überarbeitbar. Bei feuchter Witterung und/oder niedrigen Temperaturen ist eine entsprechend längere Trockenzeit erforderlich.
 - In Kühl- und Gefrierräumen für ausreichend lange Trocknung und Lüftungszeiten sorgen, um eine Geschmacksbeeinträchtigung von Lebensmitteln zu vermeiden.
 - Der Grundieranstrich auf Calciumsulfat-Estrichen kann erst nach 12 Stunden mit großformatigen Fliesen belegt werden. Bei Formatgrößen über 60x60 cm muss der Calciumsulfat-Estrich mit weber.prim 807 vorbehandelt werden.
-

Produktinformation

Materialbedarf:

untergrundabhängig : ca. 100 bis 200 ml/m²

Lagerung:

weber.prim 802 Haftgrundierung ist bei trockener, kühler, frostfreier Lagerung im original verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate lagerfähig.

Lieferform:

5l Kanister

Farbe:

Transparent

verfügbare Optionen**Lieferform**

5 Liter
